



Pattex FIX Super Montážne disperzné lepidlo

VLASTNOSTI

- vysoká počiatočná príľnavosť a vysoká počiatočná pevnosť
- o 40-50% zdokonalená počiatočná príľnavosť (v porovnaní so štandardnou receptúrou)
- ťažké predmety je možné prilepiť bez predchádzajúceho upevnenia
- bezpečný a ľahko použiteľný
- bez rozpúšťadiel
- korigovateľný po dobu 5 - 10 minút
- možno pretierať farbou
- vyplňa drobné trhliny v nerovných povrchoch
- jednozložkové
- pre použitie v interiéri

OBLASTI POUŽITIA

Minimálne jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý. Bezpečné uchytenie:

- drevených dosiek a zárubní,
- keramiky, keramických obkladov, kameňa, betónu, korku, PVC-U, kobercov, kovu (zabezpečeného proti korózii), sadrokartónu,
- dekoratívnych dosiek a prvkov vyrobených z polystyrénu, polyuretánovej vytvrdnutej peny a sadry,
- spoje PVC káblov a ventilácie
- nie je vhodný na lepenie PE, PP a Teflónu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Aby ste dosiahli ideálne zlepenie, jeden zo spájaných povrchov musí byť nasiakavý. Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty. Dôkladne ich očistite. Odstráňte staré nátery a tapety, napr. produktom Metylan - Odstraňovač tapiet.

SPRACOVANIE

Montážne lepidlo FIX Super je vhodné na nasledujúce povrchy:

- omietky (v interiéri),
- betón, pórovitý betón,
- pemza,
- sadrokartón,
- drevené materiály (drevotrieskové panely)
- polyuretánové vytvrdnuté peny.

Príprava povrchu:

Aby ste dosiahli ideálne zlepenie, jeden zo spájaných povrchov musí byť nasiakavý. Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty. Dôkladne ich očistite. Odstráňte



staré nátery a tapety, napr. produktom Metylan - Odstraňovač tapiet.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Aplikácia:

Na lepenie materiálov menších rozmerov použite FIX Super v tube. Montážne lepidlo FIX Super v kartuši: Odrežte špičku kartuše nad závitnicou. Naskrutkujte plastový nadstavec a diagonálne odrežte jeho špičku. Vložte kartušu do vytlačacej pištole. Lepidlo nanášajte na jeden z povrchov: bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchu, vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej príľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu vlhkosťou. V prípade použitia v exteriéri naneste lepidlo vo vertikálnych pásoch. Po aplikácii pištoľ uvoľnite, aby ste predišli vytekaniu lepidla.

Spájanie panelov, plastových dekoratívnych detailov, akustických panelov atď.:

Panel umiestnite 1-2 cm od spojnice, posuňte ho do správnej pozície a riadne zatlačte. Ak je to nevyhnutné, posilnite ťažké materiály dekoratívnymi klincami. Ak je spodná vrstva hladká a tvrdá, môžete panely spojiť priamo. Pri nerovných

povrchoch odporúčame, aby ste ich mechanicky vypodložili malými drevenými doštičkami, tvrdým polystyrénom alebo pásmi polyuretánovej peny (šírka: 5-10 cm, hrúbka: 5-20 mm, vzdialenosť medzi pásmi: 30-65 cm, v závislosti od panelov, ktoré majú byť spojené).

Osadzovanie zárubní:

Osadíte zárubňu, vyrovnajte ju a upevnite jej vrchnú stranu. Montážne lepidlo FIX Super naneste v troch bodoch na každú stranu vo výške kovania. Spotreba: cca 2 náplne. Ak je škára medzi múrom a zárubňou širšia ako 2 cm, pred osadením zárubne upevnite dištančné bloky.

Ďalšie informácie:

Lepidlo je určené na použitie v interiéri i exteriéri. Vysoká vlhkosť a permanentný kontakt s vodou by mali byť odstránené. Na odstránenie zvyškov separačných látok na dekoratívnych paneloch vyrobených z PU použite pred nanosením Pattex FIX Super brúsny papier alebo rozpúšťadlá, ako napr. acetón.

UPOZORNENIE

Zvyšky lepidla ihneď odstráňte vlhkou handrou. Zaschnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

BALENIE

Tuba: 50 g, 250 g
Kartuša: 400 g

SKLADOVANIE:

18 mesiacov v suchom, chladnom, a nemrznúcom prostredí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	plastická disperzia na báze vody bez rozpúšťadiel
Farba:	biela
Konečná pevnosť:	cca 6,0 N/mm ² (pevnosť v šmyku drevo/drevo pri izbovej teplote)
Veľkosť škár na vyplnenie:	max. 10 mm
Hustota:	cca 1,35 g/cm ³
Teplota spracovania:	nad +10°C
Otvorená doba:	cca 15 minút
Doba vytvrdnutia:	min. 48 hodín pri vrstve hr. 3 mm, doba sa predlžuje pri hrubšej vrstve alebo pri vysokej vlhkosti vzduchu
Spotreba	dekoračné a zvukovo izolačné dosky: cca 300 g/m ² dverné obloženie: cca 2 náplne na každé

UPOZORNENIE:

Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizácii a množstvu použitých materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo len ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.pattex.sk