

## Kancelársky papier VICTORIA PAPER "Balance Energy"

Technické parametre	MJ	Hodnota	Poznámky
Formát		A3, A4	
Gramáž	g/m <sup>2</sup>	80 ± 3	PN-ISO 536:1996
Vlhkosť	%	3,8-5,0	PN-ISO 287:1994
Hrúbka	µm	103 ± 3	PN-EN ISO 534:2005
Belosť CIE		146 ± 3	PN-ISO 11475:2002
Opacita	%	≥91	ISO 2471:1998
Priedušnosť	cm <sup>3</sup> /min	≤1.250	PN-P-50176-3:1994
Drsnosť	cm <sup>3</sup> /min	220±60	PN-93/P-50166.02

Klimatické podmienky: RH 50 ± 2 % temp. 23± 1°C PN-EN-20187 :2000

ISO 9001 – systém manažerstva kvality, ISO 14001 – systém environmentálneho manažerstva,  
ISO 9706 – Informácie a dokumentácia. Papier na dokumenty. Požiadavky na stálosť  
OHSAS 18001 – certifikácia systému manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci